



SCHEDA TECNICA – Technical data sheet	N. C 1006 11-18	
FIBROSOUND 3 – Art. 440209		
MATERASSINO ISOLANTE IN FIBRE DI TNT IN POLIPROPILENE CON BARRIERA AL VAPORE		
Prodotto idoneo per la posa flottante di parquet e laminati		

CARATTERISTICHE	VALORE
STRATIGRAFIA PRODOTTO	TNT POLIPROPILENE DA 300 gr. BARRIERA AL VAPORE IN PELD DA 200 My
SPESSORE	3 mm
SUPERFICIE ROTOLO	25 m ²
ISOLAMENTO AL CALPESTIO (ΔL_w)	23 dB
COMPORTAMENTO A COMPRESSIONE	0,5 mm (con 300 kPa)
CONDUCIBILITA' TERMICA (λ)	0,045 W/mK
RESISTENZA TERMICA (R_t)	0,067 m ² K/W
RIDUZIONE DEL RIVERBERO AEREO	70%
BARRIERA AL VAPORE	90 %

Voce di capitolato

FIBROSOUND 3 è un materassino sotto parquet e laminati, formato da fibre di TNT in Polipropilene vergine di prima fusione nero da 300 g/m² con barriera al vapore in PELD da 200 My avente cimosa per la sovrapposizione dei vari rotoli, di spessore pari a 3 mm, in rotoli da 25 m².

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto è responsabilità dell' acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Fare sempre riferimento all' ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.

