





SCHEDA TECNICA – Technical data sheet N. A 1095 11-19		 
BM 941 VE - Art. BM941VE		
CARTUCCIA COASSIALE BICOMPONENTE COMPOSTA DA RESINA VINILESTERE SENZA STIRENE PER CARICHI SISMICI CARTUCCIA DA 420 ml		
<p>Prodotto idoneo per il fissaggio di fiocchi in fibra di vetro, connettori ad “L” in vetroresina, basalto e acciaio. Adatto su supporti come calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, mattone forato, blocco cemento forato, pietra compatta, cemento cellulare, tufo e legno.</p>		

CARATTERISTICHE PRODOTTO	VALORE
DENSITA'	1,77 g/cm ³
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 0 / + 35 °C
TEMPERATURA DI LAVORO DOPO INDURIMENTO	- 40 / + 72 °C
RAPPORTO COMPONENTE A (FORMULATO BASE) – B (INDURENTE)	10 : 1

QUALIFICHE	CERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE EUROPEA PER CATEGORIA C1 IN ZONA SISMICA	TR049
CERTIFICAZIONE EUROPEA PER CALCESTRUZZO FESSURATO	ETA-08/0383
CERTIFICAZIONE EUROPEA PER FERRI DI RIPRESA POST-INSTALLATI	ETA-12/0553
CERTIFICAZIONE EUROPEA PER MURATURA	ETA-12/0543

 **Polirex**[®] polietilene espanso
 **Fioccotex**[®] geotessuto
 **Glasstex**[®] rete in fibra di vetro

 **Fibromix**[®] fibre di polipropilene
 **Sistema Armatex**[®]
 rinforzo strutturale/antiribaltamento
 antisfondellamento/antisismico



QUALIFICHE	CERTIFICAZIONE
CERTIFICATO PER APPLICAZIONI IN ACQUA POTABILE	NSF/ANSI 61
IMPERMEABILE ALL' ACQUA	EN 12390-8
LEED	A+

CARATTERISTICHE MECCANICHE	VALORE
RESISTENZA A COMPRESSIONE (EN 196 p.1)	100 MPa
RESISTENZA A FLESSIONE (EN 196 p.1)	15 MPa
E MODULO (EN 196 p.1)	14000 MPa
DUREZZA	90 Shore D
RITIRO PERCENTUALE	< 0,3 %
RESISTIVITA' ELETTRICA (IEC 93)	$3,6 \cdot 10^9 \Omega \cdot m$
CONDUCIBILITA' TERMICA (IEC 60093)	0,65 W/m·K
VALORI pH	> 12
TENUTA ALL' ACQUA (EN 12390-8)	0 mm
RESISTENZA AI RAGGI UV	PASSED



TEMPI NOTEVOLI IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA	0°C	+5°C	+10°C	+20°C	+30°C	+35°C
INDURIMENTO – GEL TIME	45 min.	25 min.	15 min.	6 min.	4 min.	2 min.
APPLICAZIONE CARICO SU SUPPORTI ASCIUTTI	7 h	120 min.	80 min.	45 min.	25 min.	20 min.
APPLICAZIONE CARICO SU SUPPORTI BAGNATI	14 h	4 h	160 min.	90 min.	50 min.	40 min.

TENSIONI DI ADERENZA DI PROGETTO f_{bd} (EN 1992-1-1) PER DIAMETRO BARRE E CLASSE DI CALCESTRUZZO	C20/25	C50/60
Ø8 mm	2,3 MPa	4,3 MPa
Ø10 mm	2,3 MPa	4,3 MPa
Ø12 mm	2,3 MPa	4,3 MPa
Ø14 mm	2,3 MPa	4,3 MPa
Ø16 mm	2,3 MPa	4,3 MPa
Ø20 mm	2,3 MPa	4,3 MPa
Ø22 mm	2,3 MPa	4,3 MPa
Ø24 mm	2,3 MPa	4,3 MPa
Ø25 mm	2,3 MPa	4,3 MPa
Ø28 mm	2,3 MPa	3,7 MPa
Ø32 mm	2,3 MPa	3,7 MPa



Vantaggi

- Elevate resistenze meccaniche (anche nei confronti di carichi sismici);
- Prodotto eco-sostenibile;
- Facilità applicativa;
- Elevata velocità di fissaggio;
- Ritiro plastico/idraulico praticamente nullo;
- Prodotto idoneo anche su supporti umidi;
- Utilizzabile su ampia gamma di supporti.

Indicazioni di posa

Il prodotto è indicato per la messa in opera di connessioni, nel numero e tipologia previsti da progetto, fra supporto e rete, secondo la tecnica dell'intonaco armato C.R.M. (Composite Reinforced Mortar). Le fasi di applicazione sono differenti e si distinguono fra installazione su supporto compatto e installazione su supporto forato.

Supporto compatto:

1. Forare con punta adeguata tramite utensile a roto-percussione. Il diametro del foro deve essere pari al diametro del connettore aumentato di almeno 6 mm.
2. Pulire accuratamente il foro tramite la successione delle seguenti azioni: a) rimuovere polvere e altre particelle grazie a una pompa soffiante o con aria compressa; b) pulire la superficie interna con un apposito scovolino; c) rimuovere nuovamente polvere e particelle con pompa soffiante o aria compressa.
3. Rimuovere il tappo dalla cartuccia e avvitare il miscelatore. Verificare che la miscela di **BM 941 VE** sia di colore omogeneo e, in seguito, iniettare la resina nel foro garantendo un adeguato riempimento.
4. Inserire il connettore entro il tempo di indurimento indicato nella tabella. Eseguire una leggera rotazione del connettore per consentire adesione e distribuzione uniforme del legante sulla connessione.
5. Per eventuale messa in carico, attendere che sia trascorso il tempo di applicazione del carico riportato nella tabella.

Supporto forato:

1. Forare con punta adeguata tramite utensile a rotazione. Il diametro del foro deve essere pari al diametro del connettore aumentato di almeno 6 mm.
2. Pulire accuratamente il foro tramite la successione delle seguenti azioni: a) rimuovere polvere e altre particelle grazie a una pompa soffiante o con aria compressa; b) pulire la superficie interna con un apposito scovolino; c) rimuovere nuovamente polvere e particelle con pompa soffiante o aria compressa.
3. Inserire l'apposita bussola retinata nel foro.
4. Rimuovere il tappo dalla cartuccia e avvitare il miscelatore. Verificare che la miscela di **BM 941 VE** sia di colore omogeneo e, in seguito, iniettare la resina nel foro garantendo un adeguato riempimento.
5. Inserire il connettore entro il tempo di indurimento indicato nella tabella. Eseguire una leggera rotazione del connettore per consentire adesione e distribuzione uniforme del legante sulla connessione.
6. Per eventuale messa in carico, attendere che sia trascorso il tempo di applicazione del carico riportato nella tabella.

Integrare le indicazioni sopracitate facendo riferimento al quaderno tecnico applicativo Biemme della linea *Armatex*, ultima versione scaricabile dal sito:

<http://biemmebiagiotti.com/wp-content/uploads/2017/06/QUADERNO-TECNICO-APPLICATIVO.pdf>

Per utilizzi diversi da quelli riportati contattare il nostro ufficio tecnico.

Conservazione

Il prodotto va conservato in ambiente secco e asciutto a temperatura comprese tra +5°C e +25°C. La stabilità del prodotto è garantita in confezione sigillata per 18 mesi.



Voce di capitolato

Fissaggio chimico a base di resina vinilestere senza stirene con certificazione sismica (tipo BM 941 VE di Biemme S.r.l.). Prodotto idoneo per ancoraggio strutturale di connettori su supporti quali calcestruzzo, mattone pieno, mattone semipieno, mattone forato, blocco forato cemento, cemento cellulare, pietra compatta, tufo e legno. Efficienza garantita anche su supporto umido e in presenza di acqua, con temperature di lavoro dopo indurimento da -40 a +72°C. Contenuto in cartucce da 420 ml, utilizzabile con pistole da iniezione.

Avvertenze

Prodotto destinato ad uso professionale. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi. Non rimescolare il prodotto. Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il presente documento tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti. I documenti tecnici aggiornati sono reperibili dal sito www.biemmebiagiotti.com

Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.

